



グリーンチップ® CMF 物性表

試験項目	試験方法	試験条件	単位	一般グレード			低臭気グレード		
				AC55AB	AC55AC	AC55AE	BE55AB	BE55AD	BE55AF
セルローズ配合率	-	-	%	55			55		
MFR*	ISO 1133	230°C/2.16kg	g/10min	1	10	30	1	20	40
密度	ISO 1183	23°C	g/cm ³	1.18	1.18	1.18	1.16	1.18	1.18
引張り強度	ISO 527	50 mm/min	MPa	40.1	42.1	40.3	40.1	43.3	41
引張破断ひずみ	ISO 527	50 mm/min	%	1.9	2.2	2.0	1.3	1.5	1.1
曲げ強度	ISO 178	2 mm/min	MPa	71.4	70.3	74.3	71.4	75.9	73.1
曲げ弾性率	ISO 178	2 mm/min	MPa	5415	5728	5081	5892	6090	5974
シャルピー衝撃強度(ノッチなし)	ISO 179/1eU	23°C	KJ/m ²	12.6	14.4	14.4	11.5	9.0	8.9
荷重たわみ温度	ISO 75	0.45 Mpa	°C	153	152	151	155	153	151

*MFR値は調整可能ですのでお問い合わせ下さい。
*本表のデータは、測定値であり保証値ではありません。

TOMOEAWA

株式会社巴川製紙所 iCasカンパニー企画室
〒104-8335 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー7階
Tel: 03 3516 3405
E-mail: eisui_info@tomoegawa.co.jp

fp エスピー化成工業株式会社

〒417-0848 静岡県富士市大野 86 番地 1
Tel. 0545 30 9900, Fax. 0545 32 6388
E-mail: greenchip_cmf_info@fp-chem.co.jp